

AUTO-SEALANT (автомобильный герметик)

4.55

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Эластичная однокомпонентная масса на основе полисилоксана, предназначенная для автомобильных уплотнений.
Свойства	Хорошая адгезия к стеклу, резине, металлу. Высокая эластичность. Легко накладывается.
Цвет	Черный.
Упаковка	Картриджи по 310 мл в коробках по 12 шт. Тюбики по 80 мл.
Срок хранения	В первичной упаковке 2 года при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.
Назначение	Специально предназначен для уплотнения автомобильных оконных стекол в резиновом уплотнителе. Также предназначен для ремонта треснувших оконных уплотнений и для соединения и уплотнения всех пластмассовых деталей кузовов (например, дверных планок и буферов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный
Плотность	1,035 г/куб.см.
Консистенция	Тиксотропная
Время пленкообразования	Ок. 5-10 мин. при температуре +23°C и влажности 55%.
Отсутствие липкости	Через 30 мин., при температуре +23°C и влажности 50%.
Оползание	В соответствии с нормой ISO 7390 не более 2 мм
Адгезия	Очень хорошая к стеклу, резине и металлу
Время затвердевания	Около 2 мм. в сутки при +23°C и относительной влажности 55%. При этом через 30 минут поверхность перестает быть клейкой.
Окрашивание	Не допускается
Твердость по Shore A	По нормам DIN 53505: 25
Относительное удлинение	450% по DIN 53504
Максимальная упругость	DIN 53504; 1,8 Мпа
Термоустойчивость	От -50°C до +180°C
Ремонт	Тем же материалом.
Стандарты:	Соответствует следующим нормам: ISO 11600 G 25 LM - международные нормы BS 5889 part A – Великобритания

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	Стекло, резина, металл. Поверхность очистить от масла, воды, пыли и других загрязнений. Пользоваться сухой, часто сменяемой, ветошью. Для очистки не использовать мыльный раствор, т.к. его остатки могут снизить адгезию. Можно употребить масляный растворитель.
----------------------------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом прорезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Накладывается ручным или пневматическим пистолетом при температуре от +5°C до +40°C. Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После наложения массу разгладить шпателем в течение 5-10 мин.
Средства очистки	Инструмент - уайт-спиритом, затвердевшую массу - механическим путем (рекомендуется использование растворителя Sili-Kill), руки - продуктом Handfris или водой с мылом.
Меры безопасности	Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.