

## MIRRORFIX-SBR (клей для зеркал)

6.11

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Продукт</b>	Специализированный однокомпонентный клей для зеркал на основе синтетического каучука.
<b>Свойства</b>	Не проникает к отражающему слою зеркала. Обладает очень высокими водо- и термостойкостью. Нетоксичный, быстросохнущий, эластичный. Также рекомендуется для склеивания плитки.
<b>Цвет</b>	Бежевый.
<b>Упаковка</b>	Пластиковые картриджи по 310 мл (в коробках по 12 шт.).
<b>Срок хранения</b>	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.
<b>Область применения</b>	В первую очередь предназначен для приклеивания зеркал на различные поверхности, соответствующих норме DIN 1238. Также для приклеивания декоративных, акустических плиток и полиуретана. Не следует применять для приклеивания зеркал с эпоксидным тыльным слоем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Характер</b>	Эластичный.
<b>Плотность</b>	1,14 г/куб.см.
<b>Консистенция</b>	Тиксотропная.
<b>Время сушки</b>	10-15 мин.
<b>Время затвердевания</b>	72 часа
<b>Термостойкость</b>	от -15°C до +60°C
<b>Водостойкость</b>	Очень хорошая.
<b>Расход</b>	1-2 упаковки на 1 кв.м.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

<b>Рекомендуемые поверхности</b>	Древесина, камень, кирпич, бетон, штукатурка, гипс, сухая штукатурка, керамическая плитка, сталь, алюминий, окрашенные поверхности (поверхности не должны быть агрессивными по отношению к металлической полосе зеркала, напр. щелочная полоса).
----------------------------------	--

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

<b>Способ применения</b>	Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Клей наносится ручным или пневматическим пистолетом при температуре от +5°C до +30°C. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. На поверхность, предназначенную для наклеивания, точно или полосами нанести клей гребенчатым шпателем (шириной 3 мм). Клей оставить на 10-15 мин, затем прижать зеркало к поверхности. В зависимости от температуры и пористости основы, зеркало подпереть на период высыхания клея (около 24 часов).
<b>Меры безопасности</b>	Во время работы с клеем необходимо позаботиться о соответствующей вентиляции помещения. Беречь от детей!

**Ответственность:** Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.