

## PANELFIX D3 (клей для панелей)

6.05B

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Универсальный клей для панелей на основе водной дисперсии. Тип D3 характеризуется большей водостойкостью, чем тип D2.
Свойства	Экологичный, без запаха. Легко наносится. Замечательно заполняет щели. Высыхает натурально, за счет испарения воды. Не образует пятен. Прочно соединяет. Водостойкий. После высыхания - очень прозрачный.
Цвет	Белый (прозрачный после высыхания).
Упаковка	500 мл - пластмассовая упаковка
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +20°C.
Назначение	Склейивание панелей и паркетов на нахлесточных соединениях. Для соединения деревянных деталей, находящихся внутри помещения. Для склеивания столов, стульев и другой мебели. Склейивание деревянных штифтов и нахлесточных соединений. Склейивание коробок, дверей, мебели, многослойных плит, фанеры а также древесностружечных и древесноволокнистых плит. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Высыхает в результате испарения воды.
Консистенция	Жидкая
Плотность	1,10 г/куб.см. при темп. +20°C
Адгезия	Хорошая к сырой древесине.
Время затвердевания	24-48 ч. при температуре 23° С и влажности 65%.
Термоустойчивость	От +2°C до +50°C.
Водоустойчивость	Хорошая.
Температура нанесения	От +8°C до +70°C.
Расход	150-200 г/куб.м. в зависимости от абсорбции и пористости поверхности.
Время прижима	5-15 мин. при температуре 23° С и влажности 50%.
Усилие прижима	0,1-0,5 Н\мм2
Класс горючести	Клей соответствует классу D3 по норме EN 204\205

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

**Виды поверхностей** Сырая древесина, фанера, многослойная плита, древесностружечная плита. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений, а также должны близко соприкасаться друг с другом, так как клей не имеет высокой заполняющей способности.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

**Рекомендации** Клей наносится непосредственно из упаковки, затем разглаживается дощечкой, шпателем или кистью.  
**Средства очистки** Инструмент – мыть водой до полного удаления клея.  
**Меры безопасности** Смотри Карту характеристики опасных веществ 6.05. Беречь от детей!

**Ответственность:** Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.