

POWERMIX DH

7.30E

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Делает возможным исключение извести в строительных растворах, ведение работ во время снижения температур (до -2°C) а также когда погодные условия и отсутствие строительной базы делают невозможным складирование сухогашённой извести. • ЗАМЕЩАЕТ ИЗВЕСТЬ • ОДНА САШЕ НА МЕШОК ЦЕМЕНТА • ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -2°C
Свойства	Превосходные пластифицирующие свойства по сравнению с традиционными пластификаторами, независимо от типа крошки и вида смеси (раствор должен сохранять пластичность, имеет высшее проникновение, не стекает и не расслаивается). Уменьшает в большой степени количество воды затворения в пропорции к цементу, увеличивая прочность и цепность смеси. Вызывает аэрацию раствора увеличивая производительность, плотность и устойчивость смеси к действию дождя и циклы заморозания/оттаивания. Предохраняет перед возникновением усадочных трещин и царапин на штукатурке. Исправляет рабочие свойства и уменьшает выпуклости а также подтёки. Обеспечивает свежий раствор от мороза до -2°C. Белый цвет порошка хорошо подходит к светлым штукатурным растворам. Мин. 24 месяца со срока производства (наклейка на ведре). Хранить в сухом и холодном месте.
Срок хранения	Мин. 24 месяца со срока производства (наклейка на ведре). Хранить в сухом и холодном месте.
Назначение	Синтетическая, новой генерации добавка пластифицирующая, в виде белого порошка для кладочных и штукатурных растворов, замещающая или дополняющая известь в растворах, где вяжущим материалом является цемент. Исполняет требования EN 934-3.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации	В среднем одна саше на мешок цемента (с 2 до 3 саше на 100 кг цемента). Средство добавлять непосредственно в смесь (можно добавлять на каждом этапе мешания). При ручном мешании, лучше всего сперва вымешать старательно песок с цементом, потом влить воду и посыпать наверх порошок POWERMIX DH. Следовательно вымешать пока все компоненты в смеси хорошо соединятся. Для получения оптимального эффекта надо сделать несколько пробных смесей из целевого песка и цемента, дозируя разные количества пластификатора. К окончательному применению надо избрать смесь с правильными параметрами текучести и как можно меньшим количеством добавки (смотри также Табеля: рекомендованные пропорции смеси). Применять при температуре до -2°C. <i>Рекомендованные пропорции смеси</i>
---------------------	--

Предназначение	Рекомендованная пропорция
Кладка кирпичи	1 часть цемента с 6 частями песка + POWERMIX DH замещает строительный раствор 1:1:6
	1 часть цемента с 8 частями песка + POWERMIX DH замещает строительный раствор 1:2:9
Штукатурка	1 часть цемента с 6 частями песка + POWERMIX DH замещает строительный раствор 1:1:6
	1 часть цемента с 4 частями песка + POWERMIX DH замещает строительный раствор 1:3
Расшивка / блочки	1 часть цемента с 3 частями песка + POWERMIX DH
Кирпичи из песка / известковые	1 часть цемента с 8 частями песка + POWERMIX DH

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.