

PLASTIMIX M

7.30H

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ И ШТУКАТОРНЫХ РАСТВОРОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт Это готовый к использованию пластификатор в растворе для кладочных и штукатурных растворов, делающий возможным исключение извести из растворов, в которых связным вяжущим материалом является цемент. Уменьшает в большой степени количество воды нужной для получения желаемой консистенции а также приводит к аэрации раствора. Особенно рекомендуется для ведения работ в условиях снижения температуры а также когда погодные условия и отсутствие базы строительства делают невозможным складирование сухого гашённой извести.

- ЗАМЕЩАЕТ ИЗВЕСТЬ
- ДЛЯ РАБОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -2°С
- СНИЖАЕТ РАСХОД РАСТВОРА

Свойства Увеличивает пластичность свежего раствора, а после упрочнения улучшает водонепроницаемость и морозостойкость. Делает возможным ведение работ при температуре до -2°С. Ограничивает возникновение выцветов. Предохраняет перед возникновением усадочных трещин. Это жидкая разновидность пластификатора в порошке DEN BRAVEN POWERMIX DH. Применение жидкости делает более лёгким получение весьма однородной смеси при температуре окружающей близкой 0°С, когда вода имеет тенденцию к замерзанию. Раствор лучше проникает, не стекает, не расслаивается, легче его развести.

Срок хранения 24 месяца со срока производства (смотри набивку на упаковке). Хранить в оригинально закрытой упаковке в температуре с +5°С до +35°С.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации Размешать перед использованием. Добавлять непосредственно в бетономешалку с водой затворения или развести водой раньше. Смешивать до момента получения однородной консистенции. Для получения оптимального эффекта надо сделать несколько пробных смесей из целевого песка и цемента, дозируя разные количества пластификатора. К окончательному применению надо избрать смесь с правильными параметрами текучести и как можно меньшим количеством добавления. Можно применять с другими облагораживающими или противоморозными добавлениями.
200 мл на 50 кг цемента.

Сравнение рецептур для традиционных растворов, где добавлено PLASTIMIX M.

Цемент: песок + PLASTIMIX M	цемент : известь : песок	кладочный цемент : песок	предназначение
1 : 3	1 : 0,25 : 3	-	Кладка несущих стен
1 : 4,5	1 : 0,5 : 4,5	-	Слой грунтовых штукатурок внешних и утолщений штукатурок внутренних
1 : 6	1 : 1 : 6	1 : 4,5	Внутренние штукатурки
1 : 3 до 1 : 6	В зависимости от потребности	-	Расшивка кладок
1 : 8	1 : 2 : 9	1 : 6	Кладка ограждающих стен

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.