

STOPVERF

(стекольная замазка)

1.02

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Натуральная стекольная замазка на основе олифы, смол и наполнителей.
Свойства	Легко наносится. Разглаживается. Не сыпется.
Цвет	Светло-бежевый.
Упаковка	Пластмассовые банки емкостью 0,5, 1 и 10 кг - пластмассовые контейнеры
Срок хранения	В первичной упаковке 9 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.
Назначение	Для стекления и уплотнения обычных окон в деревянных, металлических и бетонных рамах. Не предназначена для крепления стекла в раме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Твердеющая.
Плотность	2,1 г/куб.см.
Консистенция	Паста.
Время пленкообразования	Несколько дней в зависимости от температуры.
Период стабилизации	Около 2 дней.
Адгезия	Хорошая к чистым и сухим поверхностям.
Время затвердевания	Около 2 месяцев в зависимости от температуры. Внутри зданий может затвердевать дольше.
Окрашивание	Акриловыми красками через 3-6 недель после применения. Некоторые краски могут сморщиваться.
Ремонт	Тем же материалом
Размеры швов	Минимальный разрез 10 x 10 мм. Максимальная ширина 15 x 20 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	Древесина, металл, бетон, стекло. Поверхности должны быть окрашены в два слоя и должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли, следов коррозии, жира и масла.
----------------------------------	---

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Наносить шпателем при температуре от +5°C до +30°C. Перед применением при более низкой температуре замазку предварительно подогреть. При этом не добавлять растворитель, олифу и мел.
Средства очистки	Инструмент — скипидаром, руки — продуктом Handfris или водой с мылом.
Меры безопасности	Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.