

POLYFLEX-CL80

4.39

(высокомодульный самовыравнивающий полиуретановый уплотнитель)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Однокомпонентный, высокомодульный самовыравнивающий уплотнитель на базе полиуретанов.
Свойства	Отличная адгезия к большинству строительных материалов без необходимости использования праймеров. Быстро затвердевает, сохраняет эластичность. Высокая устойчивость к воде, ультрафиолетовому излучению, факторам, вызывающим коррозию, озону.
Цвет	Серый
Упаковка	Картриджи по 310 мл, фольга по 600 мл, ведра по 5 литров
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.
Назначение	Компенсационные соединения в промышленных полах, в строительстве. Горизонтальные швы между керамическими плитками, на фабриках, паркингах, складах, террасах, при кровельных и дорожных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный
Плотность	1,26 г/куб.см.
Консистенция	Паста
Время пленкообразования	≈30 минут при температуре 23°C и влажности 50%.
Время затвердевания	≈2,5 мм в день при температуре 23°C и влажности 50%.
Модуль 100%	4,0 Мпа (ISO 37)
Твердость по Шору А	70⇒80° (3 сек. - ISO 868)
Термоустойчивость	От -30°C до +90°C.
Вязкость	≈25.000 Мпа с (23° С)
Время сглаживания	≈10 мин. (при температуре 23°C и влажности 50%)
Относительное удлинение при разрыве	250% (ISO 37)
Усадка	Согласно ISO 10563 не происходит.
Максимальная упругость	0,75 Мпа (ISO 8339)
Максимально допустимая деформация	20%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации	Герметик накладывается при помощи ручных или пневматических пистолетов при температуре от +5°C до +45°C. Разглаживать шпателем для замазки. Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Чтобы хорошо припасовать уплотняющую массу следует пользоваться «губкой» foam back-up rod. Для некоторых поверхностей применение препарата PAR может увеличить адгезию.
Средства очистки	Сразу по окончании работ инструмент промыть ацетоном, а руки - мыльной водой.
Меры безопасности	Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.