

ACRY – FILL

(шпаклёвка для штукатурок)

7.38 A

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Готовая, белая масса в виде пасты, на основе водной дисперсии акриловых смол
Свойства	Создаёт ровные и гладкие поверхности. Хорошая адгезия к бетону, штукатурке, строительной керамике, древесине и другим минеральным поверхностям. Легко накладывается, шлифуется (не заливает абразивной бумаги) и окрашивается, устойчивая к щелочам. Короткое время сушки. Сохраняет устойчивую консистенцию (можно использовать несколько раз), экологичная (без растворителей), готовое средство (не разводить)
Цвет	Белый.
Упаковка	1,5 кг, 8 кг – пластмассовое ведро. Другие упаковки по заказу.
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при темп. от +5°C до +25°C. Хранить перед морозом.
Назначение	Выравнивание небольших убытков, а также сглаживание стен, бетонных потолков, гипсокартонных плит, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, плит из древесины слоем толщиной до 2 мм, внутри помещений. Отделочная шпаклёвка и разшивка гипсокартонных плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Дисперсия акриловых смол.
Липкость (кружка под нагрузкой 5 кг, Ф 6 мм), 20°C	30-40 сек.
Удельный вес	1,75 ± 0,05 г/куб.см
Время полного затвердевания	Макс. 4 часа (темп. +20°C и относительная влажность 55 ± 5%).
Толщина единичного слоя	1 мм
Рекомендуемое число слоев	1-2
Окружающая температура	От +5°C
Температура поверхности	От +5°C
Расход	Слой толщиной 1мм - 1,5 кг/кв.м (зависит от пористости поверхности)
Окрашиваемость	Допускается окрашивание.
Ремонт	Тем же материалом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Виды поверхностей Бетон, гипс, цементно-известковая и гипсовая штукатурка, цементный раствор и другие минеральные поверхности, гипсокартонные плиты, строительная керамика, камень, древесина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации	Поверхность обезжирить, пылеудалить, предыдущие окрасочные гидроизоляции удалить. При сильных загрязнениях использовать проволочную щётку. Подвижные или влагопитывающие поверхности загрунтовать пропиточным средством Zwaluw Acry-Prime. Массу вымешать, накладывать при помощи шпателя или металлической тёрки при температуре от +5°C. Толщина слоя 1 мм. Рекомендуемое число слоев 1 или 2. Второй слой накладывать после просушки первого слоя. После затвердения (4 ч.) поверхность перешлифовать абразивной бумагой, пылеудалить и окрасить. После окончания работ упаковку закрыть (массу можно использовать несколько раз).
Инструменты	Шпатель, металлическая тёрка, абразивная бумага.
Средства очистки	После окончания работ инструменты промыть водой, руки – мыльной водой или средством Zwaluw Handfris.
Меры безопасности	Внимание: Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.