

Polyplamuur (двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка)

7.51A

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Двухкомпонентная отделочная шпаклевка на базе полиэфирных смол для заделки металлических, стальных и полиэфирных материалов.
Свойства	Очень быстро затвердевает (через 15 минут после наложения можно обрабатывать). После затвердевания можно окрашивать. Легко накладывается. Высокая устойчивость к атмосферным факторам.
Цвет	беловатый
Упаковка	190 мл – металлическая банка (10 г. в пластиковой тубе - закрепитель) , на заказ следующие емкости: 770 мл + 30 г., 1950 мл + 50 г.
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при темп. от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C
Назначение	Заделка (затирка трещин и царапин) в металлах и полиэфирных материалах. Заполнение небольших выщербин в кузовах автомобилей, прицепах, лодках, машинах, стальных конструкциях и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	После перемешивания компонентов – паста на базе полиэфирной смолы
Усадка	Не более 2%
Плотность	2,0 г/мл.
Время пригодности после смешивания компонентов	4-6 минут (при температуре +23°C и влажности 55%)
Возможность шлифовки	Через 15 минут после наложения (при температуре +23°C и влажности 55%)
Окрашивание	Через 12 часов после наложения (при температуре +23°C и влажности 55%)
Время полного затвердевания	24 часа (при температуре +23°C и влажности 55%)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	металл, сталь, полиэфирные материалы.
----------------------------------	---------------------------------------

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Поверхность следует очистить с помощью тряпки и чистящего средства, обезжирить и отшлифовать для уделения загрязнений. С поверхности следует удалить жир, пыль, мелкие частицы. Шпаклевку следует тщательно перемешать с закрепителем в пропорции 2-3 порции затвердителя на 100 порций шпаклевки. Перемешивать следует до образования однородной пасты. Смешанная шпаклевка может быть использована в течение 4-6 минут. Накладывать при температуре +5°C до +25°C. Для наложения рекомендуется использовать шпатель или кисточку. Не накладывать толстыми слоями. Не использовать с тифлоном битумом и материалами из PE, PP. Шпаклевку следует использовать для заделки только поверхностных повреждений.
Средства очистки	Сразу по окончании работ инструмент и материалы промыть средством Zwaluw MEK Cleaner, а руки - Zwaluw Handfris или мыльной водой.
Меры предосторожности:	Беречь от детей. См карту безопасности 7.51A

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.