

Polyset

7.51B

(двухкомпонентная полистероловая шпаклевка со стекломатом)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Двухкомпонентная жидкая отделочная шпаклевка на базе полиэфирных смол с прослойкой из стекловолокна для заделки поверхностей из металла, бетона, дерева и камня.
Свойства	Благодаря прослойке из стекловолокон обеспечивает прочное стабильное соединение. Быстро затвердевает (через 60 минут после наложения можно обрабатывать). После затвердевания имеет прозрачный цвет. Легко накладывается. Высокая устойчивость к атмосферным факторам. Благодаря жидкой форме легко заполняет труднодоступные места.
Цвет	бесцветный (желтоватый / светлокориновый)
Упаковка	250 мл – металлическая банка (20 г. в пластиковой тубе - закрепитель) , на заказ 1000 мл + 40 г.
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при темп. от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C
Назначение	Заделка (затирка трещин и царапин) в бетоне, дереве, камне, металле и пластмассах. Заполнение небольших выщербин в кузовах автомобилей, прицепах, лодках, машинах, стальных конструкциях и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	После перемешивания компонентов – жидкая масса на базе полиэфирной смолы
Усадка	Незначительная
Время пригодности после смешения компонентов	15 минут (при температуре +23°C и влажности 55%)
Возможность обработки	Через 1 час после наложения (при температуре +23°C и влажности 55%)
Окрашивание	Через 12 часов после наложения (при температуре +23°C и влажности 55%)
Время полного затвердевания	24 часа (при температуре +23°C и влажности 55%)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	бетон, штукатурка, монолитные полы (из гипскартновых плит, ДСП и др), металл, пластик.
----------------------------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Поверхность следует очистить с помощью тряпки и чистящего средства, обезжирить и отшлифовать для удаления загрязнений. С поверхности следует удалить жир, пыль, мелкие частицы. Шпаклевку следует тщательно перемешать с закрепителем в пропорции 2-4 порции затвердителя на 100 порций шпаклевки. Перемешивать следует до образования однородной пасты. Готовую смесь нанести на поверхность, прижать, а затем с помощью валика или кисти втереть в поверхность. Смесь станет прозрачной. Через 1 час поверхность можно обрабатывать. Смешанная шпаклевка может быть использована в течение 15 минут. Накладывать при температуре +5°C до +25°C. Более низкая температура может привести к замедлению затвердевания шпаклевки, а более высокая – вызвать сокращение этого срока. В качестве грунтовки может быть использована та же самая смешанная масса.
Средства очистки	Сразу по окончании работ инструмент и материалы промыть средством Zwaluw MEK Cleaner, а руки - Zwaluw Handfris или мыльной водой.
Меры предосторожности:	Беречь от детей. См карту безопасности 7.51B

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.