

## DBS 9802-PUR (полиуретановая огнестойкая пена)

5.12

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Продукт</b>	Однокомпонентная, монтажно-изоляционная пена предназначена для огнестойких уплотнений.
<b>Свойства</b>	Огнестойкая. Затвердевает под влиянием атмосферной влаги. Обеспечивает хорошую акустическую и термическую изоляцию. Не пропускает дыма, воздуха и газов. Обладает хорошей адгезией к различным строительным поверхностям. Экологическая. Заполняет любые полости.
<b>Цвет</b>	Жёлтый
<b>Упаковка</b>	700 мл – алюминиевые баллоны с тросиком ,
<b>Срок хранения</b>	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C . Баллоны хранить в вертикальном положении. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.
<b>Назначение</b>	В основном применяется для заполнения конструкционных щелей, где важным фактором является огнестойкая изоляция. Заполнение пространства между перегородками, полом и плитами перекрытия, пространства между стеновыми панелями и коробкой здания, а также для заполнения отверстий для проводки труб и проводов в элементах конструкции здания, для заполнения полостей между дверными или оконными коробками и проемами. Пена не должна подвергаться прямому воздействию воды и ультрафиолетового излучения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Удельный вес</b>	Ок. 25-35 кг/куб. Метр по ISO 7390
<b>Консистенция</b>	Тиксотропная
<b>Расширительный газ</b>	Безопасный для озона
<b>Выход пены</b>	Ок. 27 литра (в зависимости от температуры и влажности воздуха)
<b>Структура ячеек</b>	Ок. 70% равномерно закрытых ячеек.
<b>Время до исчезновения клейкости</b>	12 - 16 мин. в зависимости от температуры и влажности воздуха
<b>Время пленкообразования</b>	Ок. 7-10 мин. при +23°C и относительной влажности 50%.
<b>Время обработки</b>	25-40 минут
<b>Термоустойчивость</b>	От -40°C до +90°C
<b>Время затвердевания</b>	От 5 до 48 ч. при +23°C и относительной влажности 50%.
<b>Устойчивость к УФ излучению</b>	Невысокая.
<b>Термоустойчивость после затвердения</b>	До 90°C
<b>Горючесть</b>	Самоугасающая по DIN 4102-B2
<b>Удельное электросопротивление</b>	$5 \times 10^{15}$ ом/см.
<b>Огнестойкость</b>	Размеры шва (ширина x глубина)-Время огнестойкости: 10мм x 100мм                      80 мин. 15мм x 100мм                      60 мин. 20мм x 100мм                      50 мин. 30мм x 100мм                      45 мин.
<b>Адгезия</b>	Хорошая к древесине, бетону, кирпичу, стали, алюминию, стеклу и другим металлам. Адгезия отсутствует к полиэтиленовой пленке, силикону и фторопласту. Для повышения адгезии поверхность необходимо очистить.
<b>Размеры швов</b>	
<b>Минимальная ширина</b>	10 мм.
<b>Максимальная ширина</b>	40 мм.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

<b>Способ применения</b>	Температура применения от +5°C до +35°C. Снять колпачок. Перед использованием сильно встряхнуть. Навернуть пластмассовую трубку на клапан. Ввести в действие клапан, нажав на него. Для увеличения выхода и адгезии пены, поверхность можно предварительно увлажнить. При низкой температуре не применять подогрева баллонов (допускается погружение их в теплую воду). Во время работы баллон держать клапаном вниз. За 30-60 мин. пенка увеличивается в объеме в 2-3 раза, поэтому рекомендуется заполнять пространство только на 40%. Спустя 60 мин. можно нанести дополнительный слой пены. Соединение (адгезия) этих слоев гарантируется. После затвердевания пены ее можно штукатурить, окрашивать, сверлить и пилить, а также наклеивать на нее различные материалы.
<b>Средства очистки</b>	Остатки пены на коже и одежде необходимо сразу удалить при помощи продуктов Universal Pur Cleanerа или ацетона. Затвердевшую пленку удалять механическим соскабливанием.
<b>Меры безопасности</b>	Во время работы с pistolетной пеной необходимо надевать защитные перчатки и спецодежду. Упаковка находится под давлением и поэтому ее не допускается повреждать и подвергать воздействию температуры выше +50°C . В случае попадания пены в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

**Ответственность:** Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.