

TECSEAL TECSIL AC 452 (универсальный силикон)

TEC 4.52

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Универсальная эластичная уплотнительная масса на базе полисилоксана.
Свойства	Легко накладывается. Устойчива и сохраняет эластичность в различных климатических условиях. Хорошая адгезия к стеклу, керамической плитке, эмали, фарфору, окрашенным поверхностям, к различным строительным материалам, полисирену, нержавеющей стали, анодированному алюминию и импрегнированной древесине.
Назначение	В стекольном производстве в качестве замазки для остекления окон преимущественно с деревянными рамами. В строительстве в качестве универсальной уплотнительной массы для заполнения трещин между строительными материалами и элементами отделки. Для различных уплотнений на промышленных объектах. Для уплотнений корпусов лодок, судов, кузовов автомобилей и кемпинговых прицепов. Для склеивания мелких отделочных элементов и электропроводки. Не применим для аквариумов.
Цвет	Белый, бесцветный.
Упаковка	Пленка по 600 мл.
Срок хранения	В первичной упаковке 2 года при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный.
Плотность	0,97 г/куб. см.
Основа	Ацетоки.
Консистенция	Тиксотропная паста.
Время пленкообразования	12 мин. при температуре 23°C и влажности 55%.
Адгезия	Очень хорошая к соответственно подготовленным поверхностям.
Оползание	По нормам ISO 7390 не более 2 мм.
Допустимая деформация	Не более 25%
Время затвердевания	2 мм в день при температуре +23°C и влажности 55%.
Возможность окрашивания	Окрашиванию не подлежит.
Твердость по Шору А	По нормам DIN 53505: 18.
Термоустойчивость	От -50°C до +120°C.
Модуль 100%	По нормам DIN 53504: 0,3 Мпа.
Максимальная упругость	По нормам DIN 53504: 2,0 Мпа.
Относительное удлинение при разрыве	По нормам DIN 53504: 600%.
Ремонт	Тем же материалом.
Размеры швов	
Минимальная ширина	4 мм
Максимальная ширина	25 мм
Максимальная глубина	14 мм: в случае более глубоких швов следует применять расширительный профиль
Соотношение размеров шва	Ширина в мм : 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24 Глубина в мм : 6 8 10 12 14

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	стекло, керамическая плитка, эмали, фарфор, окрашенные поверхности, различные строительные материалы, полистирен нержавеющая сталь, анодированный алюминий и импрегнированная древесина. Почти все материалы, применяемые в строительстве, за исключением полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена, фторопласта, битумных и щелочных поверхностей.
----------------------------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации	Вложить фольгу в пистолет, обрезать ей наконечник или скрепку, убедиться в том, что настоящий аппликатор с соплом закрепленный впереди пистолета, затем сильно накрутить передний корпус пистолета. Соблюдать правила инструкции использования пистолета. Шов разгладить шпателем в течение 12 минут от наложения герметика. Хорошим вспомогательным средством для разглаживания швов является Den Braven Finisher – профессиональное средство для разглаживания швов на макро.
Средства очистки	Сразу по окончании работ инструменты промыть скипидаром, спиртом, либо продуктом Den Braven MEK Cleaner. Руки и инструменты можно очистить салфетками Den Braven Bravo, руки - продуктом Handfris и/или водой с мылом. Затвердевший силикон можно удалить с помощью препарата Sili-Kill.
Меры безопасности	При затвердевании может испаряться некоторое количество уксусной кислоты. Не допускать продолжительного контакта массы с кожей. В случае попадания не затвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.